



## SuperFix

3879

<b>Beskrivelse</b>	1-komponent monteringslim til limning af glas, sten, metal, træ og flamingo ude og inde.
<b>Anvendelsesområde</b>	Opsætning af spejle og akustiklofter. Montering af sparkeplader, trappeforkanter, paneler, fliser og stuk. Limning i transport-, skibs- og containerindustrien.
<b>Produktegenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suveræne monteringsegenskaber</li><li>• Ekstrem god vedhæftning</li><li>• Kort gennemhærdningstid</li><li>• Tåler vand, varme, kulde og husholdningskemikalier</li><li>• Udfyldende og elastisk - krakelerer ikke</li></ul>

### TEKNISKE DATA

<b>Basis</b>	MS-polymer
<b>System</b>	Fugthærdende
<b>Vægtfylde</b>	Ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Hårdhed</b>	50 - 60 Shore A
<b>Åbentid</b>	Ca. 20 min. v/stuetemperatur
<b>Hærdetid</b>	Ca. 3 mm pr. døgn v/+20° C, 50% RF
<b>Anvendelsestemperatur</b>	+ 5° C - +40° C
<b>Temperaturbestandighed</b>	÷40° C - +90° C

**BRUGSANVISNING**

<b>Vedhæftning/primning</b>	<p><b>Metal:</b> Uden primer på aluminium, zink, galvaniseret stål, kobber, messing og malede metaller. Kan ikke anvendes til bly.</p> <p><b>Træ:</b> Ved konstant vandpåvirkning primes med Primer 21, 3978.</p> <p><b>Glas:</b> Uden primer.</p> <p><b>Plast:</b> Uden primer på hård PVC, polyester, epoxy, polyurethan og melamin. Vedhæftningsforsøg anbefales på akryl, ABS, styren, polycarbonat og blød PVC. Ingen vedhæftning til ubehandlede polyolefine-materialer.</p> <p><b>Porøse materialer:</b> Beton og andre alkaliske materialer i vådområder og udendørs primes med Primer 21, 3978. Uden primer på granit og marmor.</p>
<b>Forbehandling</b>	Hæftefladerne skal være faste, tørre og fri for fedt, olie, støv og korrosionsprodukter. En grundig rengøring med stålborste, slibning eller affedtning med et opløsningsmiddel kan være nødvendig.
<b>Påføring</b>	Foretages direkte fra tuben eller med fugepistol i strenge eller punkter. Der må aldrig påføres lim på hele fladen ved limning af to tætte materialer, idet limen ikke kan hærde p.gr. manglende fugtpåvirkning inde midt i materialerne.
<b>Limmængde</b>	Afhængig af underlagets rethed.
<b>Montering</b>	Emnerne samles, inden limen danner skind. Det kan være nødvendigt at fiksere emnerne, indtil limen er hærdet.
<b>Rengøringsinstruktion</b>	God renlighed bør overholdes. Lim på huden afrenses med vand og sæbe evt. håndrens. Redskaber rengøres med en tør klud eller en klud vædet med lidt terpentin. Hærdet lim fjernes mekanisk.
<b>Lagerholdbarhed</b>	1 år i tæt, lukket emballage v/+20° C.

<b>SIKKERHED</b>	Kodenr. (1993): 00-1 Brandfareklasse: Ingen Sundhedsfareklasse: Ingen
------------------	---

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problem-fri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Casco Byglim A/S**

(Akzo Nobel Deco A/S)  
Holmbladsgade 70 2300 København S  
Tlf. 32 69 82 20 Fax 32 69 82 30  
Udskrevet fra [www.casco.dk](http://www.casco.dk)